

# PEAD

**mais**  
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
GF4950	0,34	(190°C/ 2,16kg)	0,956							Sopro embalagem consumo
HB0454	0,36	(190°C/ 2,16kg)	0,954			DMDA-6200 NT7	0,38 (2) / 33 (21)	0,953	DOW	Sopro embalagem consumo
HS5502	0,35	(190°C/ 2,16kg)	0,955			5502E	0,21 (2) / 22 (21)	0,955	REPSOL	Sopro Embalagem Consumo
						2040	0,3	0,955	BAPOLENE	
						HHM-5502BN	0,35	0,955	CHEVRON	
						AC-5502	0,35	0,953	ASIA	
						L5440	0,35	0,954	BASELL	
						HB-5502B	0,35	0,955	FORMOSA	
						B53-35H-011	0,35	0,955	INEOS	
						3050-BM	0,35	0,953	INEOS	
						5502	0,35	0,955	MONTACHEM	
						PCI 553501	0,35	0,955	POLY-CHEM	
						2035	0,35	0,955	BAPOLENE	
						HDF3555B	0,35	0,955	CIPLAS	
						B-56003	0,3	0,956	RELIANCE	
35054L	0,29 (2) / 27 (21)	0,956	DOW							
HB5502F	0,35	0,954	FORMOLENE							

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
HS5403	0,3	(190°C/ 2,16kg)	0,954			5220BN	0,35	0,958	HONAM	Sopro embalagem consumo
						B5429	0,3 (2) / 29 (21)	0,954	SABIC	
						6200B	0,35	0,958	HONAM	
						ACP-5831D	0,3 (2) / 26 (21)	0,958	LYONDELL	
						BL3 (HF 4760)	1,2 (5) / 23 (21)	0,954	IPCC	
GF4960	0,34	(190°C/ 2,16kg)	0,961			HD-5200B	0,45	0,966	PTT	Sopro embalagem consumo
ES6004	0,35	(190°C/ 2,16kg)	0,96							
ES6007	0,7	(190°C/ 2,16kg)	0,963			A60-70-162	0,72	0,963	INEOS	Sopro embalagem consumo
						HD0860	0,8	0,96	BAPOLENE	
						HDPE-6007	0,72	0,964	MONTACHEM	
BS002W	0,33	(190°C/ 2,16kg)	0,959							Sopro embalagem consumo
BU004W	0,38	(190°C/ 2,16kg)	0,966							Sopro embalagem consumo
HS5407V1	0,3	(190°C/ 5kg)	0,954							Sopro IBC
GF4950HS	0,21	(190°C/ 2,16kg)	0,951			35054L	0,29 (2) / 27 (21)	0,954	DOW	Sopro embalagem industrial
HS5407	0,3	(190°C/ 5kg)	0,954			HDB-502	0,35	0,953	MARPOL	

# PEAD

**mais**  
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
HS5010	0,38	(190°C/ 5kg)	0,948			HDB-503	0,35 (2)	0,945	MARPOL	Sopro embalagem industrial
HS5608	8,5	(190°C/ 21,6kg)	0,955							
HS5103	3	(190°C/ 21,6kg)	0,951			HD8200B	0,03 (2) / 4 (21)	0,955	PTT	Sopro tambores
GM9450F	0,33	(190°C/ 5kg)	0,952			E924	0,04 (2) / 8,5 (21)	0,949	FORMOSA	Sacolas e Bobinas picotadas
						E925	0,05 (2) / 9,5 (21)	0,949	FORMOSA	
						H5604F	0,04	0,956	SCG	
						HDF0449F	0,04 (2) / 8,5 (21)	0,949	CIPLAS	
						L5005	0,057	0,949	Equistar	
						50GF003	0,3 (5)	0,95	RELIANCE	
BF4810	0,45	(190°C/ 5kg)	0,948			EGDA6888	0,04 (2) / 10 (21)	0,952	EQUATE	Sacolas e Bobinas picotadas
						7000F	0,04	0,956	HONAM	
						HD-7000F	0,04	0,956	HONAM	
						FI0750	0,22 (5) / 7,5 (21)	0,95	SABIC	
						FE0070	0,05	0,953	LG	
						F00952EQ	0,05 (2) / 8,5 (21)	0,952	SABIC	

# PEAD

**mais**  
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
BF4810	0,45	(190°C/ 5kg)	0,948			F00952	0,05 (2) / 9 (21)	0,952	SABIC	Sacolas e Bobinas picotadas
						HDPE F00952J	0,05 (2) / 9,5 (21)	0,952	SABIC	
						HF09522	0,06 (2) / 9 (21)	0,952	EVALENE	
						53050E	0,3 (5) / 7,5 (21)	0,952	DOW	
						HD-HF5110	10 (21)	0,95	IPCC	
						NG7000	0,4 (5) / 11 (21)	0,949	DOW	
						HD80	0,06 (2) / 8 (21)	0,944	MARPOL	
						ACP-9255	0,4 (2) / 12 (21)	0,957	BASELL	
HD 7600 H	0,30	(190°C/ 2,16kg)	0,954							Misturas com PEBDL e PEBD para filmes termoencolhíveis
AC59	0,75	(190°C/ 2,16kg)	0,96							Monofilamento
HE150	1	(190°C/ 2,16kg)	0,948							Ráfia
HD4600U	2	(190°C/ 2,16kg)	0,942							Compostos e peças técnicas, Móveis Plásticos, Peças técnicas de alto Desempenho, Rígidos, Rotomoldagem, Rotomoldagem alta Performance, Uso industrial, Utilidade Doméstica
HD3000N	7,3	(190°C/ 2,16kg)	0,96			HD6070FA	7,6	0,96	INEOS	Filme gofrado
FH35	4,9	(190°C/ 2,16kg)	0,942							Filme gofrado

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
GE7252	2,2	(190°C/ 2,16kg)	0,953							Injeção tampas
HD7255LS-L	4,5	(190°C/ 2,16kg)	0,954							Injeção caixas
IE59U3	5	(190°C/ 2,16kg)	0,959							
IA59	7,3	(190°C/ 2,16kg)	0,96	EI 6070	Quattor	2807	6,7	0,954	NOVA	Injeção peças técnicas
						CJ680	7	0,964	HONAM	
						60507	7,5	0,958	IPCC	
						H6007JU	7,5	0,964	SCG	
						HID9708	8	0,962	CHEVRON	
						8262B	8	0,96	DOW	
JV060U	7	(190°C/ 2,16kg)	0,957			HD2408J	7	0,964	PTT	Injeção caixas
						HD6070UA	7,6	0,96	INEOS	
						M6080UVX01	7,9	0,96	EQUISTAR	
HC7260LS-L	7,2	(190°C/ 2,16kg)	0,959	EI 6070V1	Quattor	M-80064S	8	0,964	SABIC	
						HDM508	8	0,96	MARPOL	
						L60075	8	0,96	RELIANCE	

# PEAD

**mais**  
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez	Condição de Teste	Densidade	Referência Antiga		Referência Importado				Aplicação
				Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Densidade	Fabricante	
HC7260LS-L	7,2	(190°C/ 2,16kg)	0,959	EI 6070V1	Quattor	PADMEX 65080	8	0,966	PEMEX	Injeção caixas
IA 59U3	7,3	(190°C/ 2,16kg)	0,96			KT 10000	8	0,964	DOW	
						IP-10262	9	0,96	DOW	
						IG-464	10	0,964	NOVA	
HA7260	20	(190°C/ 2,16kg)	0,955	BI 5625	Quattor	2710	17	0,951	NOVA	Injeção tampas
						AC5020	20	0,953	ASIA	
						T50-2000	20	0,953	INEOS	
						HDM520	20	0,953	MARPOL	
						3272	20	0,953	BAPOLENE	
						HD-50MA180	20	0,95	RELIANCE	
IA58	22	(190°C/ 2,16kg)	0,957	BI 5625	Quattor	ALATHON H5618	18	0,956	EQUISTAR	Injeção tampas
						H5818J	18	0,962	SCG	
						M200056	20	0,956	SABIC	
						TAISOX 7200	22	0,955	FORMOSA	
IB58	35	(190°C/ 2,16kg)	0,958			M300054	30	0,954	SABIC	Injeção tampas
IG58	50	(190°C/ 2,16kg)	0,956							Injeção tampas