

PP Homo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
HP 500D	0,8	GE 7100	Polibrasil	GE 6100	0,7	PETROKEN	Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros)
PH 0130	1,2						Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros), Frascos soprados
H 603	1,5	HP 500G	Quattor	HY6100	1,8	PETROKEN	Embalagem de rafia, Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros), Frascos soprados
		HY 6100	Polibrasil	1102H	1,8	CUYOLEN	
H 604	1,5	HP 640H	Quattor				Embalagens termoformadas e descartáveis, Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros), Frascos soprados
H 605	2,1	HP 640H	Quattor				Embalagens termoformadas e descartáveis, Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros)
H 606	2,1	JE 6100	Polibrasil	HHR-102	2	SASOL	
H 611	2,1	KY 6110	Polibrasil				Embalagem de rafia
JE 6190	2,1						Tampa para bebidas carbonatadas
HP 502H	2,2			H-020EG	2	RELIANCE	Frascos soprados
				5005P	2	SABIC	
H 502HC	3,3	HA 840K	Suzano				Embalagens rígidas, Embalagens termoformadas e descartáveis
H 505HC	3,3	HA 840K	Suzano				
H 501HC	3,5	HA 722J	Polibrasil				Embalagens termoformadas e descartáveis
H 503	3,5	KM 6100	Polibrasil	500P	3	SABIC	Compostos e peças técnicas, Embalagem de rafia, Moldagem por injeção uso geral
				KYD 6110	3	PETROKEN	
				100-GA03	3	INEOS	
				Globalene PC366-3	3	LCY Chemical	
H 503HS	4	HP 550K	Quattor	1102K	3,4	CUYOLEN	Embalagem de rafia
				HKR-102	3,5	SASOL	
				H-030SG	3,4	RELIANCE	
				504P	3	SABIC	
KM 6150	4						Móveis plásticos
PD 943XP	7	RF 6140K	Polibrasil	M45F	8	CARMEL	Embalagem flexível (filmes tubulares)
				1126M	8	CUYOLEN	
				H-3400	8	HONAM	

PP Homo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
HP 525M	8	RF 6140K	Polibrasil	RFD 6140K	8	PETROKEN	Embalagem flexível (filmes tubulares)
				H-080EY	8	RELIANCE	
				HMR-127	8	SASOL	
PH 0952	8	RF 6140K	Polibrasil	520L	10	SABIC	
				1126NK	11	IRPC	
				HP-528N	11	BASELL	
PH 0950	8	HP 516M	Quattor				Embalagem flexível (filmes planos e tubulares)
H 301	10	HP 500N	Quattor	HMR040	8,5	SASOL	Moldagem por injeção uso geral, Tampas injetadas, Móveis plásticos, Utilidade doméstica
				575P	10,5	SABIC	
				1100N	11	CUYOLEN	
				1100NK	11	IRPC	
				H110MA	11	RELIANCE	
				SMD-6200	11	PETROKEN	
				100-GA12	12	INEOS	
HP 502N	11			5703P	12	SABIC	
				AM120N	12	RELIANCE	
				H1500	12	LG	
				H-360F	12	SK	
				HNR-100	12	SASOL	
				HP-500N	12	BASELL	
				P700J	12	SCG	
H 306	15						Moldagem por injeção uso geral
HP 550P	16	TS 6100	Polibrasil	H200FG	20	RELIANCE	Fibras têxteis de polipropileno
H 216	18						
H 201	20	VM 6100K	Polibrasil	J-160H	17	HONAM	Fibras têxteis de polipropileno, Moldagem por injeção uso geral
				576P	19	SABIC	

PP Homo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
PH 1721	22	VM 6100K	Polibrasil	HRV-140	21	SASOL	Fibras têxteis de polipropileno, Moldagem por injeção uso geral
H 203	20			578P	25	SABIC	Moldagem por injeção uso geral
H 202HC	23						Compostos e peças técnicas
PH 1721	22			HRV-100	22	SASOL	Fibras têxteis de polipropileno, Não tecido
				HSV-103	24	SASOL	
				1100SC	25	CUYOLEN	
				511A	25	SABIC	
HP 550R	24			H200MA	25	RELIANCE	
				HP-401R	25	BASELL	
				T50	25	CARMEL	
H 214	26			J-170	28	HONAM	
				H230FG	25	RELIANCE	
				H25FBA	25	NATPET	
				HP-462R	25	BASELL	
H 125	38			H7700	34	LG	
				1101U	35	DUCOR	
				519A	35	SABIC	
				HP-462S	36	BASELL	
				1100T	37	CUYOLEN	
				H350FG	38	RELIANCE	
H 103	40	XM 6150K	Polibrasil	SJ-170T	30	HONAM	
				VXD-6200R	30	PETROKEN	
				4082	35	BAPOLENE	
HP 648S	40			U77AV	35	CARMEL	
				XSD 6200T	35	PETROKEN	
H 105	40	XM 6950K	Polibrasil	3048TC	48	DUCOR	Moldagem por injeção uso geral, Tampas injetadas, Utilidade doméstica

PP Homo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
PH 3515	44						Moldagem por injeção uso geral
H 117	45			HTV-145	50	SASOL	Moldagem por injeção uso geral, Utilidade doméstica
H 118	45						Compostos e peças técnicas
H 107	80	HP 405U	Quattor				Moldagem por injeção uso geral, Recobrimento por extrusão (coating)
H 158	900						Não tecido
H 155	1300						

PP Copo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
CP 741	0,87	EP 310D	Quattor				Embalagens termoformadas e descartáveis, Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros)
EP 200K	3,5	PCC 0412	Ipiranga	B330F	3,5	SK	Compostos e peças técnicas, Moldagem por injeção uso geral
		KMT 6900	Polibrasil	PB-140G2M	3,5	REPSOL	
				BJ-350	4	SAMSUNG	
CP 401HC	6			J-350	10	HONAM	Moldagem por injeção uso geral
CP 442XP	6			CMR-648	8,5	SASOL	Balde industriais, Moldagem por injeção uso geral, Tampas injetadas
				B07ML	7	NATPET	
				B340F	7	SK	
EP 440L	6			EP-332L	7	BASELL	
				PB-150G2M	7	REPSOL	
EP 445L	6	CP 404XP		M-1400	8	LG	Tampa para bebidas carbonatadas, Tampas injetadas
				BJ-300	5	SAMSUNG	
CP 496	7,5						Compostos e peças técnicas, moldagem por injeção uso geral
CP 393	9						Compostos e peças técnicas
EP 340N	12						Brinquedos, Injeção caixas, Injeção peças técnicas
EP 440N	12			BH3500	10	SK	Balde industriais, Moldagem por injeção uso geral
				P640J	10	SCG	
PCD 0810	12						Compostos e peças técnicas
CP 284R	14			M-1500	16	LG	Balde industriais, Moldagem por injeção uso geral
				B360F	16	SK	
EP 440P	17			CPV-340	16	SASOL	
CP 286	18						Compostos e peças técnicas, Moldagem por injeção uso geral
CP 241	20			CRV-648	24	SASOL	Moldagem por injeção uso geral
CP 295	20			JM-360	20	HONAM	
CP 204	22			M-1600	25	LG	
CP 270R	21			JM-360	20	HONAM	Balde industriais, Moldagem por injeção uso geral

PP Copo

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
EP 448R	25			CRV-646	24	SASOL	Compostos e peças técnicas, Moldagem por injeção uso geral
				B380G	28	SK	
				B380F	28	SK	
CP 202XP	26			P740J	27	SCG	
				B20ML	20	NATPET	
				49MK45	21	SABIC	
EP 448S	36			L34N-00	34	INEOS	Moldagem por injeção uso geral
				6535A	35	FORMOSA	
				MI-35	35	MARPOL	
ES 540S	42						Compostos e peças técnicas
CP 141	43			M-1700	40	LG	Moldagem por injeção uso geral, Utilidade doméstica
				401CB50	50	INEOS	
				CTV-448	50	SASOL	
EP 548S	44			B391G	40	SK	
				P840J	43	SCG	
				EP548S	44	BASELL	
CP 144	47						Embalagem de rafia, Ráfia
CP 195	60			401-CA55	55	INEOS	Moldagem por injeção uso geral
CP 191	80			CUV-448	80	SASOL	Moldagem por injeção uso geral, Pote para sorvete
CP 191XP	82						
CP 100	100						Compostos e Peças Técnicas, Moldagem por Injeção uso geral, Utilidade doméstica
Symbios 4102	5,5						Embalagem flexível (BOPP), Embalagem flexível (coextrusão)
Symbios 3102	9						Embalagem flexível (coextrusão, filmes planos)

PP Random

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga		Referência Importado			Aplicação
		Produto	Fabricante	Produto	Índice de Fluidez	Fabricante	
PRB 0131	1,3	RP 240G RP 647	Quattor Braskem	PR-230C1E	1,6	REPSOL	Embalagens termoformadas e descartáveis, Extrusão geral (fita de arquear, perfis, chapas e outros), Frascos soprados, Utilidade doméstica
				680K	1,7	SABIC	
				R520Y	1,8	SK	
RP 270G	1,5						Embalagens transparentes, Sopro embalagem consumo, Utilidade doméstica
RP 225M	8						Embalagem flexível (filmes planos e tubulares)
PRA 0852	8,5						
RP 347	10	RP 340N	Quattor	670K	10	SABIC	Moldagem por injeção uso geral, Pote de requeijão, Tampas injetadas, Utilidade doméstica
				674K	10	SABIC	
RP 340R	25	PRB 2511	Ipiranga	SRM250NC	25	RELIANCE	Moldagem por injeção uso geral, Pote de requeijão, Tampas injetadas, Utilidade doméstica
				ESV-200	28	SASOL	
				PSV-200	28	SASOL	
				R-380Y	29	SK	
RP 141	40	RP 340T	Quattor	ESV-255	35	SASOL	Moldagem por injeção uso geral, Utilidade doméstica
				ESV-265	35	SASOL	
				J580S	35	HONAM	
				P852J	35	SCG	
				PR290P1M	35	REPSOL	
				PR590C2M	35	REPSOL	
				R35C-00	35	INEOS	
200-CA40	40	INEOS					
RP 144	40						Recobrimento por extrusão (coating)
RP 340S	45			45R60CD	47	PROPILCO	Moldagem por injeção uso geral, Pote de requeijão, Utilidade doméstica
RP 340U	75						Moldagem por injeção uso geral, Utilidade doméstica
Prisma 6410	1,5	LUZZ 130	Quattor				Frascos soprados
Prisma 3410	10						Moldagem por injeção uso geral, Tampas injetadas, Utilidade doméstica
Prisma 2910	17						Moldagem por injeção uso geral, Pote para sorvete
Prisma 2400	20	Luzz 730	Quattor				Embalagens transparentes
Prisma 1410	40						Moldagem por injeção uso geral, Tampas injetadas, Utilidade doméstica

PP Composto

mais
POLÍMEROS

Produto	Índice de Fluidez (230°C / 2,16kg)	Referência Antiga % Talco	Referência Concorrente (Borealis)			Aplicação
			Produto	Índice de Fluidez	% Talco	
R067	1,2	40				Desenvolvido para o processo de extrusão. Possui alta rigidez, boa resistência ao impacto, alta resistência UV.
R089	1,2	20				Desenvolvido para moldagem por injeção de peças que requerem alta rigidez aliada a uma boa resistência ao impacto e estabilidade térmica.
R113	1,7	20				Desenvolvido para os processos de injeção e extrusão. Possui alta rigidez e boa resistência ao impacto; além de ser Termo-estabilizado.
R069	12	38	VC 105	4	40	Desenvolvido para moldagem por injeção de peças que requerem alta rigidez aliada a uma boa resistência ao impacto e estabilidade térmica.
R127	17	20	RB 354	16	20	Desenvolvido para o processo de injeção de peças que requerem alta rigidez e boa resistência ao impacto.
R061	18	20	RB361	23	20	Moldagem por injeção de peças que requerem alto índice de fluidez e rigidez, aliada a uma boa resistência ao impacto.
			RB 363	22	20	
R090	19	21	Daplen EF210AEB	23	20	Desenvolvido para moldagem por injeção de peças que requerem bom índice de fluidez e alta resistência a UV, aliado a uma boa resistência ao impacto em uma ampla faixa de temperatura.